

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto		Neodimio 15mmX15mmX4mm				
Voce	Nome	Simbolo	SI		CGS	
Forma	Longitudinale	L	15	mm	1.5	cm
	Accanto	W	15	mm	1.5	cm
	Altezza	H	4	mm	0.4	cm
	Dimensional tolerance +/-	L	0.1	mm	0.01	cm
		W	0.1	mm	0.01	cm
		H	0.1	mm	0.01	cm
	Direzione di magnetizzazione	M	Assiale			
Magnetic	Trattando la superficie	Ni	12	μ m		
	Surface densità di flusso magnetico	B	251.1	mT	2511	G
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	3.65	kgf	3654	gf
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	422.2	mT	4222	G
	Flusso totale	Dia o	0.000095	Wb	9500	Mx
	Modulus di permeance	Pc	0.57	Pc	-	
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	80	deg C	176	deg F
Proprietà del materiale	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	-	deg C	-	deg F
	Simbolo materiale	Neodimio	35			
	Insediamento rimanente	Br	1170-1220	mT	11.7-12.2	kG
	Forza coercitiva	Hcb	>868	kA/m	>10.9	kOe
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	>955	kA/m	>12	kOe
	Prodotto massimo di energia	BH	263-287	kJ/m3	33-36	MGOe
	Coefficiente di temperatura	Br	-0.12	%/deg C	31.78	%/deg F
		Hcj	-0.55	%/deg C	31.01	%/deg F
	Limite di temperatura superiore	Tw	<80	deg C	<176	deg F
	Temperatura di curie	Tc	310	deg C	590	deg F
Osservazioni	Densità	P	7.5	kg/m3	-	
	Peso	Net	0.00675	kg	6.75	g

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.