

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

| Nome prodotto | Base in acciaio Neodimio 30mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---------|---------------|
| Voce | Nome | Simbolo | SI | CGS | |
| Forma | Diametro interno | ID | 3.5 | mm | 0.35 cm |
| | Sottotitolo | S | 7 | mm | 0.7 cm |
| | Longitudinale | L | 30 | mm | 3 cm |
| | Accanto | W | 13.5 | mm | 1.35 cm |
| | Accanto | w | 10.3 | mm | 1.03 cm |
| | Altezza | H | 5 | mm | 0.5 cm |
| | Altezza | h | 3.4 | mm | 0.34 cm |
| | Spessore | T | 1.2 | mm | 0.12 cm |
| | Vite | M | 3 | mm | 0.3 cm |
| | Dimensional tolerance +/- | ID | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | | L | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | | W | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | | w | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | | H | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | | h | 0.1 | mm | 0.01 cm |
| | Direzione di magnetizzazione | M | Assiale | | |
| | Trattando la superficie | Ni | 12 | μm | |
| Magnetic | Surface densità di flusso magnetico | B | - | mT | - G |
| | Potenza di aspirazione Forza di attrazione | F | 7.45 | kgf | 7452 gf |
| | Punto di movimento la densità di flusso magnetica | Bd | - | mT | - G |
| | Flusso totale | Dia o | - | Wb | - Mx |
| | Modulus di permeance | Pc | - | Pc | - |
| | Utilizzare temperatura limite superiore | Tw | 80 | deg C | 176 deg F |
| | Utilizzare temperatura limite inferiore | Tw | - | deg C | - deg F |
| Proprietà del materiale | Simbolo materiale | Base in acciaio Neodimio Neodimio | 35 | | |
| | Insediamento rimanente | Br | 1170-1220 | mT | 11.7-12.2 kG |
| | Forza coercitiva | Hcb | >868 | kA/m | >10.9 kOe |
| | Forza coercitiva intrinsec | Hcj | >955 | kA/m | >12 kOe |
| | Prodotto massimo di energia | BH | 263-287 | kJ/m3 | 33-36 MGOe |
| | Coefficiente di temperatura | Br | -0.12 | %/deg C | 31.78 %/deg F |
| | | Hcj | -0.55 | %/deg C | 31.01 %/deg F |
| | Limite di temperatura superiore | Tw | <80 | deg C | <176 deg F |
| | Temperatura di curie | Tc | 310 | deg C | 590 deg F |
| | Densità | P | 7.5 | kg/m3 | - |
| Osservazioni | REACH RoHS Directive | | | | |

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.