Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto	Samario Cobalto Dia2mmX2mm					
Voce	Nome	Simbolo	SI		CGS	
Forma	Diametro	D	2	mm	0.2	cm
	Altezza	H	2	mm	0.2	cm
	Dimensional tolerance +/-	D	0.1	mm	0.01	cm
		H	0.1	mm	0.01	cm
	Direzione di magnetizzazione	M	Assiale			
	Trattando la superficie	-	-	μm		
Magnetic	Surface densità di flusso magnetico	B	279.3	mT	2793	G
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	0.107	kgf	107	gf
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	809.6	mT	8096	G
	Flusso totale	Dia o	0.00000254	Wb	254	Mx
	Modulus di permeance	Pc	3.47	Pc	-	
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	350	deg C	662	deg F
	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	-	deg C	-	deg F
Proprietà del materiale	Simbolo materiale	Samario Cobalto	YXG28			
	Insediamento rimanente	Br	1030-1080	mT	10.3-10.8	kG
	Forza coercitiva	Hcb	756-796	kA/m	9.5-10.0	kOe
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	>1433	kA/m	>18	kOe
	Prodotto massimo di energia	BH	207-220	kJ/m3	26-28	MGOe
	Coefficiente di temperatura	Br	-0.035	%/deg C	31.94	%/deg F
		Hcj	-0.2	%/deg C	31.64	%/deg F
	Limite di temperatura superiore	Tw	300	deg C	572	deg F
	Temperatura di curie	Tc	800	deg C	1472	deg F
	Densità	P	8.5	kg/m3	-	
	Peso	Net	0.000053	kg	0.053	g
Osservazioni	REACH RoHS Directive					

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento.
Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Copyright © 2000-2026 Magfine Corporation tutti i diritti riservati.