

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto	Colour Magnet Dia38mmXDia20mmX7mm Blue				
Voce	Nome	Simbolo	SI		CGS
Forma	Diametro	D	38	mm	3.8 cm
	Diametro interno	ID	20	mm	2 cm
	Altezza	H	7	mm	0.7 cm
	Direzione di magnetizzazione	M	Assiale		
	Trattando la superficie	Nylon	500	μ m	
Magnetic	Surface densità di flusso magnetico	B	116	mT	1160 G
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	-	kgf	- gf
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	113.5	mT	1135 G
	Flusso totale	Dia o	0.0001287 3	Wb	12873 Mx
	Modulus di permeance	Pc	0.43	Pc	-
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	-	deg C	- deg F
	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	-	deg C	- deg F
Proprietà del materiale	Simbolo materiale	Colour Magnet	Y30		
	Insedimento rimanente	Br	380-420	mT	3.8-4.2 kG
	Forza coercitiva	Hcb	160-216	kA/m	2.0-2.7 kOe
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	-	kA/m	- kOe
	Prodotto massimo di energia	BH	26.3-29.5	kJ/m ³	3.3-3.7 MGOe
	Coefficiente di temperatura	Br	-0.18	%/deg C	31.68 %/deg F
		Hcj	-	%/deg C	- %/deg F
	Limite di temperatura superiore	Tw	<200	deg C	<392 deg F
	Temperatura di curie	Tc	460	deg C	860 deg F
	Densità	P	-	kg/m ³	-
Peso	Net	0.0286	kg	28.6 g	
Osservazioni	REACH RoHS Directive				

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.