

Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto	Neodimio R22.5mmXr17.5mmXH30mmXA60rad				
Voce	Nome	Simbolo	SI	CGS	
Forma	Radiante	R	22.5 mm	2.25	cm
	Radiante	r	17.5 mm	1.75	cm
	Altezza	H	30 mm	3	cm
	Angolo	A	60 rad		
	Dimensional tolerance +/-	A	1 rad		
	Direzione di magnetizzazione	M	Assiale		
	Trattando la superficie	Ni	12 μ m		
Magnetic	Surface densità di flusso magnetico	B	515.5 mT	5155	G
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	7.94 kgf	7944	gf
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	0 mT	0	G
	Flusso totale	Dia o	0 Wb	0	Mx
	Modulus di permeance	Pc	14.44 Pc	-	
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	150 deg C	302	deg F
	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	- deg C	-	deg F
Proprietà del materiale	Simbolo materiale	Neodimio	35		
	Insediamento rimanente	Br	1170-1220 mT	11.7-12.2	kG
	Forza coercitiva	Hcb	>868 kA/m	>10.9	kOe
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	>955 kA/m	>12	kOe
	Prodotto massimo di energia	BH	263-287 kJ/m3	33-36	MGOe
	Coefficiente di temperatura	Br	-0.12 %/deg C	31.78	%/deg F
		Hcj	-0.55 %/deg C	31.01	%/deg F
	Limite di temperatura superiore	Tw	<80 deg C	<176	deg F
	Temperatura di curie	Tc	310 deg C	590	deg F
	Densità	P	7.5 kg/m3	-	
Osservazioni	REACH RoHS Directive				

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.