

# Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto	Steel Dia12.7mm			
Voce	Nome	Simbolo	SI	CGS
Forma	Diametro	D	12.7 mm	1.27 cm
	Dimensional tolerance +/-	D	0.1 mm	0.01 cm
	Direzione di magnetizzazione	M	Assiale	
	Trattando la superficie	Polish	12 $\mu\text{m}$	
Magnetic	Surface densità di flusso magnetico	B	- mT	- G
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	- kgf	- gf
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	- mT	- G
	Flusso totale	Dia o	- Wb	- Mx
	Modulus di permeance	Pc	- Pc	-
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	- deg C	- deg F
	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	- deg C	- deg F
	Simbolo materiale	Steel	-	
	Insediamento rimanente	Br	- mT	- kG
Proprietà del materiale	Forza coercitiva	Hcb	- kA/m	- kOe
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	- kA/m	- kOe
	Prodotto massimo di energia	BH	- kJ/m3	- MGOe
	Coefficiente di temperatura	Br	- %/deg C	- %/deg F
		Hcj	- %/deg C	- %/deg F
	Limite di temperatura superiore	Tw	- deg C	- deg F
	Temperatura di curie	Tc	- deg C	- deg F
	Densità	P	- kg/m3	-
	Peso	Net	0.008419 kg	8.419 g
Osservazioni	REACH RoHS Directive			

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento.

Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.