Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto	Neodimio R22mmXr18mmXL10mmXA45rad Dia S-pole					
Voce	Nome	Simbolo	SI		CGS	
Forma	Radiante	R	22	mm	2.2	cm
	Radiante	r	18	mm	1.8	cm
	Longitudinale	L	10	mm	1	cm
	Angolo	Α	45	rad		
	Dimensional	L	0.1	mm	0.01	cm
	tolerance +/-	Α	1	rad		
	Direzione di	М	Diametrale			
	magnetizzazione					
	Trattando la superficie	Ni	12	μm		
Magnetic	Surface densità di flusso magnetico	В	344.2	mT	3442	G
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	1.66	kgf	1665	gf
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	-	mT	-	G
	Flusso totale	Dia o	-	Wb	-	Mx
	Modulus di permeance	Рс	0.7	Рс	-	
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	120	deg C	248	deg F
	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	-	deg C	-	deg F
	Simbolo materiale	Neodimio	35			
Proprietà del materiale	Insediamento rimanente	Br	1170-1220	mT	11.7-12.2	kG
	Forza coercitiva	Hcb	>868	kA/m	>10.9	kOe
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	>955	kA/m	>12	kOe
	Prodotto massimo di energia	ВН	263-287	kJ/m3	33-36	MGOe
	Coefficiente	Br	-0.12	%/deg C	31.78	%/deg F
	di temperatura	Hcj	-0.55	%/deg C	31.01	%/deg F
	Limite di temperatura superiore	Tw	<80	deg C	<176	deg F
	Temperatura di curie	Tc	310	deg C	590	deg F
	Densità	Р	7.5	kg/m3	-	<u></u>
	Peso	Net	0.0047123	kg	4.7123	g
Osservazioni		REACH Ro	HS Directive			

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento. Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.