Specifiche tecniche dei prodotti acquistati

Nome prodotto	Giogo Magnetico Dia41mmXDia3.5mmX4mm/M3 Foro Svasato					
Voce	Nome	Simbolo	SI		CGS	
Forma	Diametro	D	41	mm	4.1	cm
	Diametro	d	37	mm	3.7	cm
	Diametro interno	ID	3.5	mm	0.35	cm
	Sottotitolo	S	6.5	mm	0.65	cm
	Altezza	H	4	mm	0.4	cm
	Altezza	h	2	mm	0.2	cm
	Vite	M	3	mm	0.3	cm
	Direzione di magnetizzazione	M	Assiale			
	Trattando la superficie	Ni	12	μm		
Magnetic	Surface densità di flusso magnetico	B	-	mT	-	G
	Potenza di aspirazione Forza di attrazione	F	-	kgf	-	gf
	Punto di movimento la densità di flusso magnetica	Bd	-	mT	-	G
	Flusso totale	Dia o	-	Wb	-	Mx
	Modulus di permeance	Pc	-	Pc	-	
	Utilizzare temperatura limite superiore	Tw	-	deg C	-	deg F
	Utilizzare temperatura limite inferiore	Tw	-	deg C	-	deg F
Proprietà del materiale	Simbolo materiale	Metallo	SPCC			
	Insediamento rimanente	Br	-	mT	-	kG
	Forza coercitiva	Hcb	-	kA/m	-	kOe
	Forza coercitiva intrinsec	Hcj	-	kA/m	-	kOe
	Prodotto massimo di energia	BH	-	kJ/m3	-	MGOe
	Coefficiente di temperatura	Br	-	%/deg C	-	%/deg F
		Hcj	-	%/deg C	-	%/deg F
	Limite di temperatura superiore	Tw	-	deg C	-	deg F
	Temperatura di curie	Tc	-	deg C	-	deg F
	Densità	P	-	kg/m3	-	
	Peso	Net	0.02442	kg	24.42	g
Osservazioni	REACH RoHS Directive					

Le informazioni su queste caratteristiche magnetiche sono valori approssimativi e di riferimento.
Nell'applicazione pratica e in fase di ricerca e/o progettazione di prodotti magnetici, utilizzare questi valori come valori di riferimento. Non siamo responsabili dei risultati ottenuti. I dettagli possono essere trovati facendo riferimento alle specifiche del prodotto. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Copyright © 2000-2026 Magfine Corporation tutti i diritti riservati.